

SIGILLANE ACRILICO EFFETTO INTONACO RUVIDO 310ML

Per interno ed esterno

Art. 0890 016 1



CARATTERISTICHE

Il sigillante ACRILICO AD EFFETTO INTONACO RUVIDO UNIFIX è un sigillante per fughe per elementi di facciata, spatolabile elasto-plastico monocomponente per interni/esterni, a base acrilica con dispersione acquosa con la caratteristica particolare che è adeguato alla struttura della malta fina. È verniciabile con quasi tutti i colori murali, e fornisce un'ottima adesione anche a superfici umide e porose. Ha grande resistenza agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento. Il sigillante acrilico ad effetto intonaco è stato ideato principalmente per il risanamento ottimale di crepe e scrostamenti di intonaci e di muratura in ambienti esterni ed interni. Buona resistenza alle muffe.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PROPRIETÀ

COMPOSIZIONE	Base acrilica
CONSISTENZA	Pastosa
ASPETTO	Struttura ruvida
COLORE	Bianco / RAL 9002
CONFEZIONI	Cartucce in PE da 310 ml.
VERNICIABILITA'	Sopra verniciabile con quasi tutti i colori, si consiglia di effettuare delle prove dirette

DATI TECNICI

EN 15651-1	F-EXT-INT 7,5 P
GEV-EMICODE	EC1+
Reazione al fuoco (DIN EN ISO 11925-2)	Classe E
VOC (CE)	0,81% - 14,1 g/l
Velocità di Estrusione (Ø 3 mm / 3 bar)	(300 ± 100) g/min
Colabilità (ISO 7390)	0 mm
Peso Specifico (1183)	1,72 ± 0,05 g/cm ³
Durezza (ISO 868)	3 sec.: 21 Shore A; 15 sec.: 13 Shore A
Allungamento A Rottura (ISO 37 Type 3)	150 %
Carico Di Rottura (ISO 37 Type 3)	0,5 N/mm ²
Modulo al 100% (ISO 37 Type 3)	0,35 N/mm ²
Allungamento A Rottura (ISO 8339 - Malta)	65%
Carico Di Rottura (ISO 8339 - Malta)	0,18 N/mm ²
Modulo al 100% (ISO 8339 - Malta)	-
Recupero Elastico EN (ISO7389)	37%
Formazione Della Pellicola	Ca. 15-30 min.
Tempo di polimerizzazione	Da 1 a 4 settimane a seconda dello spessore del giunto, della temperatura e dell'umidità esterna.
Variazione di volume	(-21 ± 2) %
Allungamento concentrazione d'esercizio	(10 ± 2) % della larghezza del giunto
Temperatura d'esercizio	Da - 25°C a + 80°C
Temperatura di Applicazione	Da + 5°C a + 50°C
Dimensione massima del Giunto	15 x 7 mm


APPLICAZIONI

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI	Le parti da lavorare devono essere pulite, prive di polvere olio, grasso, bitume e ghiaccio. Aprire le crepe a forma di cono, sincerarsi che i supporti siano solidi, eventualmente eliminare parti friabili. Inumidire le superfici.
MODALITA' D'IMPIEGO:	Estrudere il materiale senza bolle d'aria nella crepa, se necessario lisciare con acqua. Il materiale applicato deve essere protetto dalla pioggia fino alla formazione di una pellicola resistente. Si possono eseguire lavori di pulizia del materiale fresco (in eccesso) regolarmente con acqua
AVVERTENZE E LIMITAZIONI	Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore. Non adatto per giunti esposti continuamente all'acqua. Non adatto per PE, PP, PMMA, PTFE, plastiche, neoprene e giunti bituminosi. Non applicare in caso la temperatura del substrato sia $> 50^{\circ}\text{C}$. Un giunto delle corrette dimensioni è in grado di assorbire movimenti tra i materiali da costruzioni. Lo spessore del giunto deve essere messo in relazione alla sua larghezza. Come regola generale il rapporto tra lo spessore e la larghezza deve essere pari a 1, nel caso la larghezza del giunto sia inferiore a 10 mm. Per giunti con la larghezza superiore a 10 mm, lo spessore deve essere la metà della larghezza. Non indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua. Non sottoporre il giunto a movimenti finché il materiale non è completamente polimerizzato.
STABILITA' A MAGAZZINO	18 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. $+ 10^{\circ}\text{C} + 25^{\circ}\text{C}$)

IMBALLAGGIO E CERTIFICATI

Informazioni per lo smaltimento. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

cartuccia	beccuccio
HDPE2	HDPE2
plastica	plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA svuota la cartuccia completamente verifica le disposizioni del tuo comune	



NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.