

SILICONI E SIGILLANTI

SIGILLANTE ACETICO TRASPARENTE 280ML

Art. 0890 017 20



CARATTERISTICHE

Il SIGILLANTE ACETICO TRASPARENTE UNIFIX è una gomma siliconica monocomponente a polimerizzazione acetica, particolarmente adatta per superfici lisce non assorbenti e per supporti non porosi quali vetro e alluminio.

Il SIGILLANTE ACETICO TRASPARENTE UNIFIX è particolarmente indicato per vetrate e prefabbricati. Può essere usato in produzione, per l'assemblaggio in fase di prefabbricazione o direttamente sul luogo; viene usato per formare una sigillatura flessibile ed impermeabile tra supporti non porosi quali, vetro, piastrelle, piastrelle smaltate, ceramica, smalto, clinker, metalli, alluminio.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

PROPRIETÀ

Composizione	Base acetica – pasta tissotropica
Consistenza	Pastosa
Colore	Trasparente
Confezione	Cartucce in PE da 280 ml.
Verniciabilità	NO

DATI TECNICI

Velocità di estrusione a 6,2 bar	850 ± 80 g/min
Peso specifico (ISO 1183)	0,96 ± 0,05 g/cm ³
Durezza (ISO 1183)	15 Shore A
Allungamento a rottura (ISO 8339)	0,33 ± 0,05 N/mm ²
Formazione di pellicola (23°C/50%r.h)	18 ± 5 min
Tempo di polimerizzazione (23°C/50%r.h)	1,8 ± 1mm/day
Temperatura di esercizio	-40°C – 150 °C
Temperatura di applicazione	+10°C - +50°C

APPLICAZIONI

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI	Le superfici da sigillare dovranno essere asciutte, prive di polvere sporco, olio e altri contaminanti. Pulire i metalli e supporti non porosi con uno straccio imbevuto di solvente. Il SIGILLANTE ACETICO TRASPARENTE UNIFIX aderisce direttamente alla maggior parte dei supporti non porosi, vetro e alluminio anodizzato senza primer. In caso di dubbio usare il primer.
LAVORAZIONE	Il SIGILLANTE ACETICO TRASPARENTE UNIFIX è pronto per l'uso. Dopo un'adeguata preparazione della giunzione e mascheratura, il sigillante viene estruso in loco e rettificato entro 5 minuti. Il nastro di mascheratura viene tolto immediatamente e l'eccesso di sigillante eliminato con uno straccio asciutto.
STABILITÀ A MAGAZZINO	12 mesi in luogo asciutto, protetto dal gelo e dal calore (temp. + 10°C + 30°C)

SILICONI E SIGILLANTI

DOP

 Unifix SWG S.r.l 2014 Dop - 017 20
EN 15651-1: F-EXT-INT EN-15651-2: G-CC EN15651-3:S
LOTTO: vedi stampa sulla confezione

LIMITAZIONI

Non dovrebbe essere usato per applicazioni in spazi interamente chiusi, poiché necessita di umidità atmosferica per polimerizzare. Inoltre, durante la vulcanizzazione rilascia acido acetico. Si consiglia di non inalare per lunghi periodi i vapori o in alta concentrazione. Eventuali contatti con occhi, e le mucose bisogna risciacquare accuratamente con acqua per evitare eventuali irritazioni.

IMBALLAGGIO

Informazioni per lo smaltimento. Smaltire in conformità alla regolamentazione locale.

cartuccia	beccuccio
HDPE2	HDPE2
plastica	plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA svuota la cartuccia completamente verifica le disposizioni del tuo comune	

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.