

ADESIVI

SIGILLANE REFRATTARIO HI-TEMP GRIGIO ANTRACITE 310ML

Per interno

Art. 0890 075 11



CARATTERISTICHE

Mastice a presa rapida inodore. Eccellente adesione su un largo numero di superfici nel campo dell'edilizia. Facilmente spalmabile su giunzioni di vetro, alluminio, calcestruzzo, mattoni, ferro, acciaio inossidabile, ghisa, lamiera zincata che, sottoposte ad alte temperature (+ 1.500 °C), le rende stagne sia ai fumi che al gas.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

Aspetto	Pastoso
Colore	Grigio antracite
Tempo di asciugatura	5 - 20 min
Temperatura di applicazione	Da +5°C a + 40°C
Temperatura d'esercizio	Da +5°C a + 1500°C
Velocità di essiccazione	2 - 3 mm/24h
Densità (ISO 2811-1)	1,90 - 1,94 g/ml
Punto d'infiammabilità	Non infiammabile né combustibile
Composizione	Silicato di sodio miscelato con minerali inerti
Stabilità di magazzino	2 anni a temperatura ambiente +5°C / +25 °C NON conservare il prodotto al gelo o vicino a fonti di calore

MODALITA' DI IMPIEGO

Aprire la cartuccia puntando il beccuccio filettato verso il basso lontano dal viso quindi applicare il puntale. Le giunzioni devono essere preventivamente pulite sgrassate e senza polvere.

Fare penetrare il prodotto in profondità (eventuale guarnizione isolante non modifica le proprietà fisiche del prodotto) ed immediatamente dopo l'applicazione lisciare il prodotto con una spatola o uno straccio bagnato ed eliminare il prodotto in esubero con acqua prima dell'indurimento. Lasciare asciugare il prodotto per 24 ore, quindi scaldare lentamente sino all'indurimento. Durante questa operazione si possono evidenziare delle piccole fessure causate dal ritiro fisico del prodotto che devono essere definitivamente eliminate con un'ulteriore applicazione di prodotto sopra quello indurito senza causare alcun rischio collaterale.

AVVERTENZE

Non idoneo per giunti di dilatazione, pietre naturali, granito, arenaria, marmo, ed applicazioni in luoghi umidi ed esposti alle intemperie. Non adatto per acquari e terrari, vetri strutturali, contatto con alimenti. Nessuna adesione su PE e PP. Non applicare su impianti di riscaldamento centrale o installazioni a gas. Dopo l'uso pulire bene con acqua, il mastice dopo l'indurimento non è facilmente asportabile. L'eventuale lieve fuoriuscita di liquido, all'apertura della cartuccia o a svuotamento, non compromette la funzionalità e conformità del prodotto. Durata 24 mesi dalla data di produzione se conservata a temperatura tra +5°C a +25°C in luogo asciutto.

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.