

SILICONI E SIGILLANTI

SIGILLANTE ACRILICO BETON REPAIR 280 ML

Art. 0890 016 91



CARATTERISTICHE

UNIFIX BETON REPAIR è uno stucco cementizio premiscelato che riproduce l'aspetto naturale del cemento. È ideale per sigillare rapidamente piccole crepe, fessure e fori su pareti interne ed esterne. La sua formulazione garantisce un'adesione supporti come malta, pietre, muratura, piastrelle, tegole, e coppi, dando un risultato estetico realistico.

USO - IMPIEGHI

- aspetto cemento naturale e realistico
- application semplice con spatola
- indicato per crepe e fori di piccole dimensioni
- rapida reticolazione con possibilità di finitura
- ottima adesione su calcestruzzo, intonaco e muratura
- riparazioni veloci su muri interni ed esterni
- chiusura di crepe e fessure
- piccoli interventi di manutenzione domestica
- ricostruzione estetica di superfici danneggiate
- lenta asciugatura fino a 4 settimane, a seconda dello spessore del giunto e della temperatura e delle umidità dell'aria



ISTRUZIONI PER LA POSA

Pulire accuratamente la superficie da polvere, parti friabili e tracce di umidità. Applicare il prodotto con una spatola, premendo bene all'interno della crepa. Lasciare la superficie fino a ottenere una finitura uniforme. Lasciare asciugare prima di procedere a eventuali trattamenti o pitture.

DATI TECNICI

CONSISTENZA	PASTOSA
PESO SPECIFICO ISO 1183	(1,69 ± 0,05) g/cm ³
DIMENSIONE MINIME E MASSIME	DA 6.6 A 15x7,5 mm
FORMAZIONE DI PELLICOLA	5-10 MIN
VOC	0,28 % - 4,3 g/l
TEMPO DI POLIMERIZZAZIONE	DA 6 a 12 ore, A SECONDA DELLO SPESSORE DEL GIUNTO, DELLA TEMPERATURA E DELL'UMIDITA'
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	da -25 °C a + 80 °C
TEMPERATURA DI APPLICAZIONE	da +5 °C a +50 °C
COLORE	GRIGIO CEMENTO NATURALE

*(Temperatura ambiente +23 °C, umidità relativa dell'aria 50%RH)

* Condizioni di test

TM - metodo di prova dell'associazione FEICA

PN - standard aziendale

DIN - standard tedesco

EN - standard europeo

SILICONI E SIGILLANTI

AVERTENZE E LIMITAZIONI

Non applicare in caso di pioggia o di imminente pericolo di pioggia. Dopo l'applicazione proteggere dalla pioggia per almeno 6 ore. Non adatto per giunti esposti continuativamente all'acqua.

Non adatto per PE, PP, PMMA, PTFE, plastiche, neoprene e giunti bituminosi.

Non è indicato per giunti a continuo contatto con l'acqua. Non sottoporre il giunto a movimenti finché il materiale non è completamente polimerizzato. Non applicare in caso la temperatura del substrato sia $> 50^{\circ}\text{C}$.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con occhi e pelle durante l'applicazione. Smaltire il contenitore secondo le normative locali.

SIMBOLOGIA



EMICODE® EC1 PLUS - Il marchio definisce la classe più alta per prodotti con bassissime emissioni di sostanze nocive i cosiddetti VOC. In questa classe rientrano i materiali edili le cui emissioni sono a malapena misurabili – meno di $750 \mu\text{g}/\text{m}^3$.



EPD - Environmental Product Declaration, è una dichiarazione ambientale di un prodotto: Certificazione volontaria che mette in evidenza le prestazioni ambientali di prodotto/processo/servizio per migliorarne la sostenibilità.



CAM - sono criteri ambientali fissati dal Ministero dell'Ambiente per rendere gli appalti pubblici più sostenibili, regolando materiali, emissioni, riciclabilità e qualità nelle opere edilizie. Il Decreto CAM Edilizia, definito dal DM 256/2022 e aggiornato nel 2024, è stato ulteriormente rivisto dal DM 24/11/2025, operativo da febbraio 2026, che introduce nuove disposizioni e sostituisce la versione precedente.



SMALTIMENTO - la cartuccia e il beccuccio possono essere conferiti nella raccolta differenziata della plastica. Per favorire un riciclo corretto, svuota completamente la cartuccia e segui le indicazioni del tuo comune. Un piccolo gesto che contribuisce a un ambiente più pulito

NOTA:

- Dati tecnici, possono essere oggetto di revisione.
- Per una versione aggiornata consultare le schede tecniche sul sito www.unifix.it
- Si declina ogni responsabilità derivante da un uso improprio del prodotto.