

Allbond-Speedy

Mittelviskoser Sekunden-Klebstoff

► Profiqualität

Merkmale

- Mittelviskoser 1-Komponenten-Cyanacrylat-Reaktionsklebstoff
- Schnelle Aushärtung
- Sekundenschnelle Haftung
- Einfache Handhabung
- Hohe Klebekraft

Verarbeitungsvorteile

- Starke Verklebung nach Sekunden
- Gute Materialverträglichkeit
- Verklebt unterschiedlichste Materialien
- Praktischer Drehverschluss
- Sehr gut dosierbar

Anwendungsbereiche

- Für Montage und Reparaturen
- Im Innen- und Außenbereich
- Klebt Holz, MDF, Leder, Papier, Gummi, Kork, Metalle, Aluminium, Hartschaum, Kunststoffe, Kunststoff-Kanten, Keramik, Fliesen u. v. m.



Allbond-Speedy

Mittelviskoser Sekunden-Klebstoff

Inhalt 20 g
Art.-Nr. 261 1 20

Einsatzbereich

- ▶ Handwerk
- ▶ Industrie
- ▶ Haushalt
- ▶ Hobby

Verarbeitung

Klebeflächen müssen trocken, sauber, staub-, öl- und fettfrei sein. Fügeiteiloberfläche mit **beko Allclean** reinigen. **beko Allbond-Spray** bei Raumtemperatur auf beide zu verklebenden Flächen aufsprühen, bis ein deutlicher Flüssigkeitsfilm erkennbar ist. Anschließend Spray ablüften lassen. **beko Allbond-Speedy** bei Raumtemperatur in einer dünnen Schicht auf eine der Fügeiteiloberflächen auftragen und die zu verklebenden Teile für etwa 10 Sekunden fest zusammenpressen. Nach etwa 20 Sekunden weist die Verklebung Handfestigkeit auf. **beko Allbond-Speedy** wieder gut verschließen und aufrecht lagern. Bestens für Kombinationsverklebungen geeignet. Bei Verklebung von Kunststoffen aus PP und PE wird die Vorbehandlung mit **beko Allbond-Primer** empfohlen. Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen. Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Hinweise

- ▶ Bei polierten Flächen empfiehlt sich ein vorheriges Anschleifen bzw. Aufräuen.
- ▶ Vor der Anwendung (besonders bei UV-Bestrahlung) Eigenversuche vornehmen.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Zubehör

	Art.-Nr.
Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	266 120 0500
beko Allbond-Spray 150 ml	261 150
beko Allbond-Primer 15 ml	261 1 15



Technische Daten

Basis	Ethyl-Cyanacrylat
Verarbeitbar	ab +5° C bis +35° C
Temperatur	beständig von -20° C bis +130° C
Offene Zeit	ca. 2 Minuten
Handfestigkeit	nach 30 bis 60 Sek. (je nach Werkstoff)
Endfestigkeit	nach 24 Stunden
Farbe	klar/farblos
Geruch	charakteristisch
Dichte	ca. 1,05 g/cm ³
Viskosität	mittelviskos
Zugfestigkeit	> 18 N/mm ² (bei Stahl sandgestrahlt)
Haltbarkeit	18 Monate
Lagerung	bei +5° C bis +14° C
Verpackung	20 Stück/Karton

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 07/2025 Art.-Nr. 261 1 20 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup