Schiuma per pistola

monocomponente

Schiume poliuretaniche

- **Qualità professionale**
- **Isolamento acustico dei giunti fino a 62 dB**



Resa 55 l

Caratteristiche

- Monocomponente
- Facile da utilizzare con pistola NBS
- Classe di reazione al fuoco B2 secondo DIN 4102-1
- Resa circa 55 litri
- Resistente all'invecchiamento
- Indurisce con l'umidità
- Struttura cellulare a pori fini
- Strutturalmente resistente e stabile nella forma



Vantaggi di utilizzo

- Dosaggio ottimale
- Indurimento rapido
- Tagliabile dopo circa 30 minuti
- Intonacabile e verniciabile
- Resistente all'invecchiamento e ai funghi
- Utilizzo universale



Campi di applicazione

- Sigillatura in ambito di coperture e pareti
- Isolamento e riempimento di cavità
- Riempimento con schiuma di giunti d cordo
- Riempimento attorno a tubazioni elettrici
- Montaggio e isolamento di finestr
- Fissaggio di porte d'ingresso
- Posa e fissaggio di gradini

Accessori per un'applicazione ottimale

Detergente Universale PU, 500 ml, Art. n. 280502
Pistola NBS „BlackStar", Art. n. 9077511
Pistola NBS „Blue", Art. n. 907751001



Informazioni tecniche:
www.beko-group.com

Schiuma per pistola

monocomponente

Contenuto 750 ml

N° art. 280 751

Schiume poliuretaniche

Settori di utilizzo

- Installazione di finestre
- Ristrutturazione di edifici
- Carpenteria
- Costruzioni in legno
- Edilizia
- Impianti sanitari

Modalità di applicazione

Il supporto, precedentemente inumidito, deve essere pulito, privo di grasso e sufficientemente resistente.
Montare la **schiuma per pistola beko** su una pistola NBS e agitare energicamente circa 20 volte. Successivamente applicare la schiuma in modo uniforme.Assicurarsi che il supporto sia sufficientemente inumidito e, se necessario, nebulizzare acqua anche sulla schiuma fresca. In caso di applicazione di più cordoli di schiuma, è necessario inumidire tra uno strato e l'altro. Dopo l'utilizzo lasciare la bombola montata sulla pistola.

Indicazioni

- Dopo aver rimosso la bombola vuota, pulire accuratamente la pistola con **beko Detergente Universale PU.**
- Utilizzare la schiuma solo a temperature ambiente a partire da +5° C.
- Rimuovere le macchie di schiuma fresca con detergente PU.
- Rimuovere meccanicamente la schiuma indurita.
- Conservare in posizione verticale e in luogo fresco per evitare l'incollaggio della valvola.
- In caso di utilizzo non corretto o non conforme, è esclusa qualsiasi responsabilità sul prodotto.
- Solo per uso professionale o industriale.
- Osservare le indicazioni riportate nella Scheda Dati di Sicurezza.

Dati tecnici

Base	Prepolimero poliuretanico, indurente con l'umidità	
Temperatura di applicazione	da +5° C a +25° C, con 60% di umidità relativa	
Resistenza alla temperatura	da -40° C a +90° C, per brevi periodi fino a +130° C (prodotto indurito)	
Post-espansione	circa 120% ± 10%	
Fuori polvere/non appiccicoso	dopo 8-12 minuti	
Tagliabile	dopo 30 minuti	
Completamente sollecitabile	dopo max. 24 ore	
Assorbimento d'acqua DIN 53428	0,3% in volume dopo 24 ore	
Conducibilità termica DIN 52612	0,04 W/m·k	
Classe di reazione al fuoco	B2 secondo DIN 4102, parte 1 (normalmente infiammabile)	
Colore	grigio pietra	
Densità apparente	circa 15–25 kg/m³	
Struttura cellulare	a pori fini	
Volume della schiuma	resa circa 55 litri (metodo di prova FEICA TM1003)	
Durata di conservazione	12 mesi da +5° C a +30° C	
Stoccaggio	da +5° C a +30° C, in luogo asciutto e in posizione verticale!	
Contenuto/confezione	12 pezzi/cartone	672 pezzi/pallet

La presente stampa annulla e sostituisce qualsiasi edizione precedente.
Documenti attualmente validi (scheda tecnica, scheda di sicurezza) si possono osservare e scaricare dal nostro sito www.beko-group.com.
Con riserva di modifiche tecniche. Stampato: 10/2026 N° art. 280 751 9IT

Catalogo Online:

@bekoGroup